

UiLi EP-314

環氧不垂流型皺紋面塗 (室內止滑專用)

UiLi 地床

型別:由環氧樹脂及耐黃變硬化劑構成之兩液型有色面塗。

用途:常溫硬化環氧胺酯接著劑，主要用於樓房裝潢建築牆面、地面
一般混凝土新舊面之防粉化面層，輕度耐酸鹼與防水特性，可
提供良好接著界面與混凝土緊密連結。

黏度:1500~1850cps(25°C 混合液)。

比重:1.35。

乾燥時間:指觸 1.5 小時以內，堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。

塗裝間隔:最少 5 小時以上，最多 3 天以內(25°C)。

塗膜厚度:0.3mm (每一道濕膜厚度)。

混合比:主劑：硬化劑＝ 100：15。

固成份:45%以上(混合漆)。

可用時間:1.5小時(混合漆 25°C)。

包裝量:主劑 15kg，硬化劑 2.4kg。

UiLi EP-314

環氧不垂流型皺紋面塗 (室內止滑專用)

顏色:調製系顏色。

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法:(1)主劑開桶後先攪拌均勻再添加硬化劑。

(2)刷塗、滾塗(不可添加溶劑稀釋,會降低防腐特性與表面皺紋)。

注意事項:1. 水泥面強度至少 $150\text{kg}/\text{cm}^2$ ($2100\text{lb}/\text{in}^2$) 以上且表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。