

UiLi EP-316

環氧薄刷型耐黃變面塗 (室外專用)

UiLi 地床

型別:由環氧樹脂及耐黃變硬化劑構成之兩液型有色面塗

用途:常溫硬化環氧胺酯接著劑，主要用於樓房裝潢建築牆面、地面
一般混凝土新舊面之防粉化面層，輕度耐酸鹼特性，可提供良好
接著界面與混凝土緊密連結。

黏度:1500~1850cps(25°C 混合液)。

比重:1.35。

乾燥時間:指觸 1.5 小時以內，堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。

塗裝間隔:最少 5 小時以上，最多 3 天以內(25°C)

塗膜厚度:0.3mm。

混合比:主劑：硬化劑=8：1。

固成份:45%以上(混合漆)。

可用時間:1.5小時(混合漆 25°C)。

包裝量:主劑 20kg，硬化劑 2.5kg。

顏色:調製系顏色。

UiLi EP-316

環氧薄刷型耐黃變面塗 (室外專用)

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法: 刷塗、滾塗。

- 注意事項:
1. 水泥面強度至少 $150\text{kg}/\text{cm}^2$ ($2100\text{lb}/\text{in}^2$) 以上且表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。
 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。
 3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。
 4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。
 5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。
 6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
 7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。