

UiLi EP-644

無溶劑流展型面塗

UiLi 地床

型別:由無溶劑環氧樹脂主劑，硬化劑配以高級顏料所構成之兩液型地
板材。

用途:實驗室、無塵室、辦公室、儀控室、資料室、醫院、GMP 藥廠
、食品工廠、電子廠、紡織及一般加工廠。

特性:1. 耐藥品性優、防塵、美觀。

2. 平滑無接縫、不滲透。

3. 安全、衛生、無毒、無臭、易清潔維護。

4. 與水泥面之接著力強，不龜裂，不剝落。

5. 絕緣、保養容易。

6. 具一般之物理及機械強度。

比重:1.383。

黏度:1. 30°C 900-1500CPS 夏天型。

2. 20°C 900-1500CPS 冬天型塗裝間隔: 最少 8 小時以上，最多

3 天 塗膜厚度: 1~3mm。

UiLi EP-644

無溶劑流展型面塗

標準塗佈量:1.383kg/m²(1mm 厚度時)。

混合比:主劑: 硬化劑 =4:1(重量比) 固成份: 98%以上。

可用時間:25°C時 40 分鐘。

適用底漆:UiLi601。

適用中塗:UiLi623。

包裝量:主劑 16Kg, 硬化劑 4kg。

顏色:請參照本公司地床材色卡。

儲藏安定性:正常情況下, 至少一年。

施工方法:鋤塗及滾塗。

注意事項:1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清
乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時, 應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 主、硬劑混合後, 應在可用時間內使用完畢, 以免材料膠
化無法使用。

UiLi EP-644

無溶劑流展型面塗

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。
6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力
7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。