TF350

氟素聚酯面漆(耐候、耐酸鹼專用)

型別:由氟碳酸樹脂聚合多元醇樹脂,酯化合成為防腐耐候塗料搭配不黃變異氰酸酯硬化劑而成二液 硬化抗老化面塗。

用途:1.適用於腐蝕性場所之水泥牆面防腐蝕塗刷面材。

2.適用屋頂排硫塔/VOC排放管週邊管架防蝕塗刷,屋頂PU聚合防水中層之表面防蝕面漆。

3.適用水泥涵管內外層塗裝防止水泥表面粉化。

特性:1.表層彈性率強(伸張率 150% 以上)、防腐蝕與抗老化性強。

2.耐水性佳不易水解、可承受酸與鹼(PH3~PH10)環境。

3.1 小時快速表面硬化,初步硬化表面不易被雨水溶解。

4.抗 UV 時效為 1500 小時(約 5 年)。

物性:1.顏色:主劑(白色/淺灰色/棕色) 硬化劑(微黃)。

2.比重:1.1 ± 0.05。

3.塗佈量:0.45~0.5kg/m^2 (滾刷 2次 厚度 400um~500um)。

4.乾燥硬化時間(25℃) : 表面硬化 1hr,完全硬化 8hr。

5.塗裝方式:滾塗、刷塗(不可噴塗,會產生假性接著)。

TF350

氟素聚酯面漆(耐候、耐酸鹼專用)

6. 塗裝間隔:6hr~8hr（25℃~30℃）。

7. 混合比:A /B = 8 / 1。

包裝:主劑 20kg（大口圓形鐵桶)/硬化劑 2.5kg（小口方形鐵桶）。

安全儲存期:正常情況下 一年。

注意事項:1. 施工表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10%以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。