UiLi E-644

導電環氧樹脂流展型面塗

型別:本品採用導電銀漿環氧樹脂及硬化劑調配而成之二液流展型導電耐蝕地板塗料。

用途:化學實驗室、化學品儲存區、電氣房、重電機房、變電機房對抗靜電與空氣中自由電子，防止人員碰觸而導電之防溢漏靜電的厚膜塗料。

特性:1. 導電性優異。

2. 耐水、耐海水、耐鹼性優。

3. 水泥附著力強、耐衝擊性優。

4. 塗膜持久性優。

5. 防溢漏電阻10 的負6次方以上。

顏色:(調色系)半光。

固體份:65% 。

黏度:(25℃) 100~160Ku 即1600CPS (混合漆)。

乾燥時間 (25℃):指觸 8小時，堅結 24小時，完全硬化 7天。

塗裝間隔:12小時~ 5天。

UiLi E-644

導電環氧樹脂流展型面塗

塗膜厚度:濕膜 800μ。　　乾膜 600μ。

標準塗佈量:1.0kg / ㎡（一次塗佈）。

重量混合比:主劑(A) ： 硬化劑 (B) =4 ： 1(重量比)。

調薄劑:無。

包裝方式:主劑 16kg裝，硬化劑 4kg裝。

可使用時間:1小時。

塗裝方式:1.鏝塗。

2.刷塗、滾塗。

貯藏安定性:一年。

注意事項:1.被塗物表面要乾燥，潔淨並無油脂、鐵銹、腐蝕性鹽等異物。

2.主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用。

3.陰雨或相對濕度 85% 以上時勿施工，塗面潮濕需先乾燥。

4.貯槽內部之施工，需充份通風之措失配合。

5.塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加附著力