UiLi EP-206

水性環氧樹脂(水池專用)

型別:本品採用水性型環氧樹脂及水性硬化劑調配而成之二液型純水性型耐蝕塗料。

用途:1. 水渠、純水槽、食品工廠設施、污水槽、魚池等防水防蝕。
2. 水設備管道內襯塗裝或函管工程滲透底塗。

特性:1. 滲透性優異。
2. 耐水、耐海水、耐鹼性優。
3. 水泥附著力強、耐衝擊性優。
4. 塗膜持久性優。

顏色:淡黃色無光至半光。

固體份:50% 。

黏度:(25℃) 70~120Ku 即1200CPS (混合漆)。

乾燥時間 (25℃):指觸3小時，堅結24小時，完全硬化7天。

塗裝間隔:12小時~ 5天。

塗膜厚度:濕膜 300μ。 乾膜 200μ。

UiLi EP-206

水性環氧樹脂(水池專用)

標準塗佈量:0.5㎡ /kg(二次塗佈)。

重量混合比:主劑(A) : 硬化劑 (B) = 1:2(重量比)。

調薄劑:一般自來水(可稀釋2倍~3倍當接著底漆)。

包裝方式:主劑 20kg裝,硬化劑 10kg裝。

可使用時間:4小時。

塗裝方式:1.無氣噴塗、噴塗。

2.刷塗、滾塗。

貯藏安定性:一年。

注意事項:1.被塗物表面要乾燥,潔淨並無油脂、鐵銹、腐蝕性鹽等異物。

2.主、硬劑須按規定比例均勻調合後,方可使用。

3.陰雨或相對濕度 85% 以上時勿施工,塗面潮濕需先乾燥。

4.貯槽內部之施工,需充份通風之措失配合。

5.塗裝間隔超過規定時間,必須將漆面磨粗以增加附著力