UiLi EP-316

環氧薄刷型耐黃變面塗（戶外型）

UiLi 地床

型別:由環氧樹脂及耐黃變硬化劑構成之兩液型有色面塗

用途:常溫硬化環氧胺酯接著劑，主要用於樓房裝潢建築牆面、地面一般混凝土新舊面之防粉化面層，輕度耐酸鹼特性，可提供良好接著界面與混凝土緊密連結。

黏度:1500~1850cps(25℃混合液)。

比重:1.35。

乾燥時間:指觸 1.5 小時以內，堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。

塗裝間隔:最少 5 小時以上，最多 3 天以內(25℃)

塗膜厚度:0.3mm。

混合比:主劑：硬化劑＝6：1。

固成份:45%以上(混合漆)。

可用時間:1.5小時(混合漆 25℃) 。

包裝量:主劑 18kg，硬化劑 3kg。

顏色:調製系顏色。

UiLi EP-316

環氧薄刷型耐黃變面塗（戶外型）

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法: 刷塗、滾塗。

注意事項: 1.水泥面強度至少 150kg/cm2(2100lb/in2)以上且表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2.陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3.主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4.水泥面含水率在 10%以上時，需經特殊處理。

5.塗裝器具用完，應立即洗淨。

6.塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7.施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。