UiLi EP-601

水泥素地專用底漆

UiLi 地床

型別:由環氧樹脂及特殊硬化劑構成之兩液型透明底漆。

用途:水泥壁、水泥管道及水泥製品等之滲透底漆，可增加底材與面層之接著力。

特性:1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。

2.耐酸、耐鹼性良好。

3.塗膜堅韌且與水泥地接著力強。

黏度:25cps(25℃混合液)。

比重:1 。

乾燥時間:指觸 1.5 小時以內，堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。

塗裝間隔:最少 5 小時以上，最多 3 天以內(25℃)。

塗膜厚度:0.3mm。

混合比:主劑：硬化劑＝ 3：1。

固成份:45%以上(混合漆)。

可用時間:4 小時(混合漆 25℃)。

UiLi EP-601

水泥素地專用底漆

包裝量:主劑 15kg，硬化劑 5kg。

顏色:褐色澄清液。

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法:刷塗、滾塗。

注意事項:1. 水泥面強度至少 150kg/cm^2(2100lb/in2)以上且表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10%以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。