UiLi EP－623

無溶劑流展型中塗

UiLi 地床

型別:由無溶劑環氧樹脂主劑，硬化劑所構成之兩液型透明地板中塗材，使用於流展型地床材之中塗。

用途:水泥地板之整平、抗壓中塗。

特性:1.耐酸鹼、接著力佳。

2.成本經濟耐衝擊、抗水性佳、機械性質優異。

黏度:1300 ~ 1800cps(25℃混合液)。

比重:1.1。

標準塗佈量:0.7 kg/m2+1.8～2.0 倍 9 號矽砂(1mm 厚度時)。

塗裝間隔:最少 8 小時以上，最多 3 天。

混合比:主劑: 硬化劑 = 2: 1(重量比)。

固成份:98%以上。

可用時間:25℃時 60 分鐘(混合漆)。

適用面漆:UiLi644。

適用底漆:UiLi601 。

UiLi EP－623

無溶劑流展型中塗

包裝量:主劑 20kg，硬化劑 10 kg。

顏色:無色透明。

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法:鏝塗及滾塗。

注意事項:1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後再加入矽砂攪拌均勻。

4. 主、硬劑混合後，應在可用時間內使用完畢，以免材料膠化無法使用。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。