UiLi EP-634CS

無溶劑透明亮光型彩砂面塗（防腐蝕透明防護層）

UiLi 地床

型別:由無溶劑環氧樹脂主劑 及特殊型硬化劑所構成之兩液型地板材，有極佳的耐候與耐化學性(如酸鹼作業區地板)內加高級釉砂之抗腐蝕透明保護層。

用途:實驗室、無塵室、辦公室、儀控室、資料室、醫院、GMP 藥廠、手術室、食品工廠、電子廠、化學品儲存區與油品加工廠。

特性:1. 可保護有色面漆不褪色加上透明亮光漆內添加高級釉砂，表面更加立體美觀並可承受PH2~PH14的酸鹼液而不被腐蝕溶解，可耐高溫攝式70~80度作業環境。

2. 操作施工簡單於有色面塗除垢後兩液混合均勻以海棉鏝刀施作

3. 安全、衛生、無毒、無臭、易清潔維護。

4. 與水泥之接著力強，不龜裂，不剝落。

5. 樹脂本身具有電氣絕緣性、保養容易。

6. 高強度之物理及機械強度。

比重:1.45-1.55。

黏度:1. 30℃ 1500-1850CPS 夏天型。

2. 20℃ 1700-2000CPS 冬天型。

UiLi EP-634CS

無溶劑透明亮型彩砂面塗
(防腐蝕透明防護層)

塗裝間隔: 最少 8 小時以上，最多 3 天 塗膜厚度: 1.5mm。

標準塗佈量: 1.85kg/m ^{2} (1.2mm 厚度時)。

混合比: 主劑: 硬化劑 = 4：1(重量比) 樹脂固成份: 98%以上。

可用時間: 25℃時 25 分鐘。

適用底漆: UiLi601。

適用面塗: UiLi644有色面塗。

包裝量: 主劑 20Kg，硬化劑 5kg。

顏色: 大理石釉砂(黑/白混色)。

儲藏安定性: 正常情況下，至少一年。

施工方法: 齒鏝塗。

注意事項:1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

UiLi EP-634CS

無溶劑透明亮光型彩砂面塗
(防腐蝕透明防護層)

4. 主、硬劑混合後，應在可用時間內使用完畢，以免材料膠化無法使用。
5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。
6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護套。