UiLi EP-644CS

無溶劑流展彩砂面塗

UiLi 地床

型別:由無溶劑環氧樹脂主劑，硬化劑配以高級顏料加上高級釉面彩砂所構成之兩液型地板材。

用途:大廳、辦公室、營業門廳、資料室、醫院、GMP 藥廠。

特性:1.耐藥品性優、防塵、美觀。

2.平滑無接縫、不滲透。

3.安全、衛生、無毒、無臭、易清潔維護。

4.與水泥面之接著力強，不龜裂，不剝落。

5.絕緣、保養容易。

6.具一般之物理及機械強度。

比重:1.68-1.75。

黏度:1.30℃ 200-2500CPS 夏天型。

2.20℃ 2300-3000CPS 冬天型塗裝間隔: 最少 8 小時以上，最多 3 天 塗膜厚度: 1～3mm。

UiLi EP-644CS

無溶劑流展型彩砂面塗

標準塗佈量:1.68kg/m2(1mm 厚度時)。

混合比:主劑: 硬化劑 = 8：1(重量比) 固成份: 98%以上。

可用時間:25℃時 40 分鐘。

適用底漆:UiLi601。

適用中塗:UiLi623。

包裝量:主劑 24Kg，硬化劑 3kg。

顏色:大理石灰、玉藍青、橙砂黃、天青白。

儲藏安定性:正常情況下，至少一年。

施工方法:齒刀鏝塗及脫泡滾刷。

注意事項:1.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2.陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3.主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4.主、硬劑混合後，應在可用時間內使用完畢，以免材料膠化無法使用。

UiLi EP-644CS

無溶劑流展型彩砂面塗

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。
6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力
7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。