V-66DEUCHEM

耐候耐磨陶瓷琺瑯防水塗料

特性:V-66 琺瑯塗料可塗刷在水泥系或無機質骨材(如石材，磚，室內地板與外牆水泥面等)。

型別:高亮度琺瑯塗料是含有 100% 丙烯酸之矽化寡聚化合物。

用途:建物構造材表面滲透，形成一堅固擋水層。

特性:高亮度琺瑯面於乾燥硬化後，而形成具耐候性、耐酸鹼性、耐水性的防水層。高亮度面保護被塗物增加耐磨性，因此磨耗效果非常持久，乾燥硬化後無色無味，可使被塗物外觀亮麗防水

使用範圍:1. 港灣設施、海邊道路、鐵路橋樑、橋墩、構造物鹽害防止。

2. 一般建築物水泥結構風化防止。

3. 磁磚面、石片、石材紅磚、屋瓦等降低吸水增加防水效果。

4. 舊有地板增豔耐磨，並且也可以耐酸鹼。

V-66DEUCHEM

耐候耐磨陶瓷琺瑯防水塗料

吸水比:0。

透水量:0kg/㎡（JIS A 6909)。

耐酸鹼性:PH5-PH9。

耐候性:168小時，鎢燈照射，無異狀。

特性:1.抗 UV 優異不會受紫外線及冷熱溫度影響，可長期保持耐候性、耐鹼性及防止吸水性能。

2.俱有全面防護防水性能，可讓結構完全不受水氣侵入撥水效果相當明顯。

3.不論混凝土、水泥砂漿等水泥表面或鐵件，皆塗刷施工保有強力耐候防水防使蝕效果。

4.作業性良好，乾燥硬化速度快。

施工程序:1.施工表面處理：泥垢、油脂、灰塵等須清除乾淨含水濕度需控制 7%以下。

U-66DEUCHEM

耐候聚胺酯防水塗料

2. 施工需注意是有色澤改變之顧慮，尤其部份磁磚面使用劣質填縫材。
3. 使用之器具需清潔乾淨且要完全乾燥，不可含有水份。
4. 塗刷 V-66 琺瑯塗料可滾輪或毛刷塗刷二度，每度塗佈時間間隔 4 小時，一度塗佈量：0.25kg/㎡(不可稀釋)
5. 塗佈後需充分反應硬化，到達吸水防止性能發揮約須 1 日。

性質及物性:1. 主要成分:HDI 丙烯酸變性矽樹脂。
2. 外觀:有色塗料。
3. 比重:1.3-1.35 (25℃)。
4. 黏度 (CPS/30℃):1500-1800cps(兩液混合後)。

注意事項:1. 必須在每一施工面完成乾燥後施工。
2. 請避免在氣溫 40℃以上及施工前後有下雨可能時施工。
3. 材料請存放於陽光照射不到及無濕氣之屋內，尤其是儲

V-66DEUCHEM

耐候耐磨陶瓷琺瑯防水塗料

存更需注意與水及濕氣之隔離。

4.施工工具，請在附於工具上之塗材乾燥前以乾布洗淨。

使用量:V-66 琺瑯塗料 0.5 公斤可施作石材，水泥面面積 1 ㎡。

包裝:V-66 DIL 琺瑯塗料 18 公升鐵桶(主劑:15kg；硬化劑:3kg)。