UiLi PU102M

彈性中塗(不垂流立牆專用)

型別:由聚胺酯合成為彈性中塗材搭配異氰酸酯硬化劑並提高黏稠度而成二液硬 化樹脂。

用途:1.適用於水泥屋頂、牆面防水中塗材。

2.適用地下室外牆防水、浴室與空中花園之夾層防水。

3.適用於地下管道鋼材防蝕。

特性:1.彈性與伸張率強(伸張率 450%以上)、鏝塗操作性佳。

2.耐水性佳不易水解白化、可承受微酸微鹼環境。

3.1 小時快速表面硬化,初步硬化表面不易被雨水溶解。

4.低揮發性溶劑可在局限空間施作夾層防水。

物性:1.顏色:主劑(灰色/黑色) 硬化劑(微黃)。

2.比重:1.35 ± 0.05。

3.塗佈量:1.25~1.3kg/m^2 (厚度 1mm)。

4.乾燥硬化時間 (25℃):表面硬化 1hr,完全硬化 8hr。

5.塗裝方式:鏝塗、刷塗。

6.塗裝間隔:6hr~8hr (25℃~30℃)。

UiLi PU102M

彈性中塗(不垂流立牆專用)

7. 混合比:A / B = 2 : 1。

包裝:主劑 15kg (大口方形鐵桶)/硬化劑 5kg (小口方形鐵桶)。

安全儲存期:正常情況下 一年。

注意事項:1. 施工表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。