UiLi PU102

彈性中塗

型別:由聚胺酯合成為彈性中塗材搭配異氰酸酯硬化劑而成二液硬化樹脂。

用途:1.適用於水泥屋頂、牆面防水中塗材。

2.適用浴室與空中花園之夾層防水。

3.適用於地下管道鋼材防蝕。

特性:1.彈性與伸張率強(伸張率 500% 以上)、鏝塗操作性佳。

2.耐水性佳不易水解白化、可承受微酸微鹼環境。

3.1 小時快速表面硬化，初步硬化表面不易被雨水溶解。

4.低揮發性溶劑可在局限空間施作夾層防水。

物性:1.顏色:主劑(灰色/黑色) 硬化劑(微黃)。

2.比重:1.2 ± 0.05。

3.塗佈量:1.25~1.3kg/m^2 (厚度 1mm)。

4.乾燥硬化時間 (25℃):表面硬化 1hr，完全硬化 8hr。

5.塗裝方式:鏝塗、刷塗。

6.塗裝間隔:6hr~8hr (25℃~30℃)。

7.混合比:A / B = 2 : 1。

UiLi PU102

彈性中塗

包裝:主劑 20kg（大口方形鐵桶)/硬化劑 10kg（小口方形鐵桶)。

安全儲存期:正常情況下 一年。

注意事項:1. 施工表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。