UiLi PU202

彈性填縫材

型別:由聚胺酯合成為彈性填縫材搭配異氰酸酯硬化劑而成二液硬化樹脂。

用途:1. 適用於水泥牆面裂縫與建築物之間的伸縮縫填補防水材。
2. 適用窗框與水泥牆間之填補防水、浴缸與水泥面之介面填補接著防水。
3. 水泥涵管間隔填補。

特性:1. 彈性與伸張率強(伸張率 800% 以上)、物性強。
2. 耐水性佳不易水解白化、可承受微酸微鹼環境。
3. 1 小時快速表面硬化，初步硬化表面不易被雨水溶解。
4. 低揮發性溶劑可在局限空間施作夾層防水。

物性:1. 顏色:主劑(灰色) 硬化劑(微黃)。
2. 比重:1.2 ± 0.05。
3. 塗佈量:1.25~1.3kg/m ^{2} (厚度 1mm)。
4. 乾燥硬化時間 (25℃):表面硬化 1hr，完全硬化 8hr。
5. 塗裝方式:鏝塗、刷塗。

UiLi PU202

彈性填縫材

6. 塗裝間隔:6hr~8hr（25℃~30℃）。

7. 混合比:A /B = 2 / 1。

包裝:主劑 10kg（大口方形鐵桶)/硬化劑 5kg（小口方形鐵桶）。

安全儲存期:正常情況下 一年。

注意事項:1. 施工表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。