UiLi PU400

水泥滲透型底塗

型別:由聚胺酯合成聚合及與可塑劑配製成單液滲透型硬化樹脂。

用途:1.適用於鋼構建築物、橋樑及化學設備配管之接著劑。

2.適用於混凝土構造物如屋頂、走道、牆面之初步接著和間易型防水劑。

特性:1.乾燥快速、操作性佳。

2.耐磨性佳、雙向附著性良好。

3.滲透性快速可提升水泥表面強度。

4.漆膜強韌、耐水性優良。

物性:1.顏色:透明或微黃。

2.光澤:半光。

3.黏度 (25°C):20~60cps。

4.固成分:48~52%。

5.塗佈量:0.2~0.3kg/㎡。

6.乾燥時間 (25°C):指觸 2hr，堅結 4~6hr，完全硬化7hr。

7.塗裝方式:無氣噴塗、滾塗、刷塗。

8.塗裝間隔:4~6hr (25°C~30°C)。

UiLi PU400

水泥滲透型底塗

包裝:10kg（小口方形鐵桶)。

注意事項:1.水泥面強度至少 150kg/cm²(2100lb/in2)以上且表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2.陰雨或大氣相對濕度在 85%以上時，應避免施工。

3.主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4.水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5.塗裝器具用完，應立即洗淨。

6.塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7.施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。