R-280

強固素防水接著樹脂

型別:R-280由變性聚甲基丙烯酸甲酯樹脂、純乳化樹脂防水材。

用途:適用濕氣面較嚴重者，未經防水處理，如地下室工程、潮濕水泥地面、浴室、廚房、花台、空中花園中層防水材，屋頂、牆壁中層防滲水材等可鏝塗或打底用，也可當新舊水泥接著劑，如不添加礦素材單液樹脂也可以防水塗料施工(完成面可以灑砂以利後製接著)。

特性:1. 附著性優良。

2. 防水性佳具排水氣之特性。

3. 可添加 1倍 ~ 2倍水稀釋打底，或當新舊水泥界面接著劑。

4. 純樹脂可施作夾層防水膜，浴室牆面、花檯內部牆面塗佈第一道純樹脂為防水膜，再塗佈第二道防水膜後灑沙以利後續磁磚接著，即可達到不水解的防水層。

顏色:R-280 －半乳白色液體（50%原汁樹脂）。

乾燥時間（25℃):1. 塗膜堅結時間為1 ~ 2小時。

2. 完全堅結時間為 24小時。

R-280

強固素防水接著樹脂

施工使用時間（25℃）:30 ~ 50分鐘。

塗膜厚度:3mm ~ 5mm。

標準塗佈量:4kg/㎡（3mm厚度時）。

包裝量:20kg裝。

儲藏安定性:正常情況下，一年。

施工方法:鏝塗，滾塗。

注意事項:1.被塗物表面之污物、灰塵、水份、油脂等附著物需清乾淨

2.R-280與水先調合再與礦素材按規定比例均勻調合後，才可使用。

3.施工工具可用清水刷洗。