R-280

強固素防水接著樹脂(韌性泥)

型別:R-280由變性聚甲基丙烯酸甲酯樹脂、XK-50礦素材所構成二液型複合防水材。

用途:適用濕氣面較嚴重者，未經防水處理，如地下室工程、潮濕水泥地面、浴室、廚房、花台、空中花園中層防水材，屋頂、牆壁中層防滲水材等可鏝塗或打底用，也可當新舊水泥接著劑，如不添加礦素材單液樹脂也可施工。

特性:1.附著性優良。
2.防水性佳具排水氣之特性。
3.可添加 1倍 ~ 2倍水稀釋打底，或當新舊水泥界面接著劑。

顏色:1.R-280 －半乳白色液體（50%原汁樹脂）。
2.礦素材－灰白色粉末。

乾燥時間（25℃):1.塗膜堅結時間為1 ~ 2小時。
2.完全堅結時間為 24小時。

施工使用時間（25℃):30 ~ 50分鐘。

R-280

強固素防水接著樹脂(韌性泥)

塗膜厚度:3mm ~ 5mm。

標準塗佈量:4kg/㎡（3mm厚度時)。

重量混合比:R-280: 水:XK-50礦素材= 1Kg:1~2kg : 8.5~12kg地材重量配比。

包裝量:R-280 20kg裝，XK-50 25Kg裝。

儲藏安定性:正常情況下，一年。

施工方法:鏝塗，滾塗。

注意事項:1.被塗物表面之污物、灰塵、水份、油脂等附著物需清乾淨

2.R-280與水先調合再與礦素材按規定比例均勻調合後，才可使用。

3.施工工具可用清水刷洗。