U-66DEUCHEM

耐候耐磨抗裂防水塗料

特性:U-66 可塗刷在水泥系或無機質骨材(如石材，磚，地板等)，以及可當 PU防水膠耐候面塗。

型別:含有 100% 聚胺酯與丙烯酸三聚化合物。

用途:建物構造材表面塗刷，形成一堅固耐候擋水層。

特性:塗膜於乾燥硬化後，而形成具耐候性、耐酸鹼性、耐水性的防水層。塗膜有表面韌性使被塗物有耐磨性和抗張裂特性，乾燥硬化後無色無味，可使被塗物外觀亮麗防水。

使用範圍:1. 港灣設施、海邊道路、鐵路橋樑、橋墩、構造物鹽害防止。

2. 一般建築物水泥結構風化防止。

3. 可塗刷於屋頂與牆面PU防水層，增加抗UV耐候性，並且也可以耐酸鹼。

吸水比:0。

U-66DEUCHEM

耐候耐磨抗裂防水塗料

透水量:0kg/㎡（JIS A 6909)。

耐酸鹼性:PH5-PH9。

耐候性:168小時，鎢燈照射，無異狀。

特性:1. 塗膜有韌性抗張裂不會受紫外線及冷熱溫度影響，可長期保持耐候性、耐鹼性及防止吸水性能。

2. 俱有全面防護防水性能，可讓結構完全不受水氣侵入塗膜表面撥水效果相當明顯。

3. 不論混凝土、水泥砂漿等水泥表面，均不影響後作施工保有強力的接著效果(完成面要灑砂，以利後作施工)。

4. 作業性良好，乾燥硬化速度快。

施工程序:1. 施工表面處理：泥垢、油脂、灰塵等須清除乾淨含水濕度需控制 7%以下。

2. 使用之器具需清潔乾淨且要完全乾燥，不可含有水份。

U-66DEUCHEM

耐候耐磨抗裂防水塗料

3. 塗刷 U-66 DIL 可滾輪或毛刷塗刷二度，每度塗佈時間間隔 4 小時，一度塗佈量：0.25kg/㎡(不可噴塗，不可稀釋)。
4. 塗佈後需充分反應硬化，到達吸水防止性能發揮約須 1 日。

性質及物性:1. 主要成分:HDI 聚胺酯三聚合樹脂。
2. 外觀:有色塗料。
3. 比重:1.35-1.4 (20℃)。
4. 黏度 (CPS/30℃):1500-1800cps(兩液混合後)。

注意事項:1. 必須在每一施工面完成乾燥後施工。
2. 請避免在氣溫 40℃以上及施工前後有下雨可能時施工。
3. 材料請存放於陽光照射不到及無濕氣之屋內，尤其是儲存更需注意與水及濕氣之隔離。
4. 施工工具，請在附於工具上之塗材乾燥前以乾布洗淨。

U-66DEUCHEM

耐候耐磨抗裂防水塗料

使用量:U-66 防水塗料 1m^2: 0.45kg-0.5kg(兩道塗刷)。

包裝:U-66 DIL 防水劑 18 公斤鐵桶(主劑:15kg；硬化劑:3kg)。