UiLi PU300

耐候彈性面漆

型別:由壓克力聚酯合成為彈性面漆搭配異氰酸酯硬化劑而成二液硬化抗老化面塗。

用途:1.適用於水泥牆面塗刷之防水材。

2.適用 PU 聚合防水中層之表面保護面漆。

3.適用水泥涵管外層塗裝防止表面粉化。

特性:1.表層彈性率強(伸張率 200% 以上)、抗老化性強。

2.耐水性佳不易水解、可承受微酸微鹼(PH5~PH9)環境。

3.1 小時快速表面硬化，初步硬化表面不易被雨水溶解。

4.抗 UV 時效為 1000 小時(約 3 年)。

物性:1.顏色:主劑(綠色/咖啡色/淺灰色) 硬化劑(微黃)。

2.比重:1.1 ± 0.05。

3.塗佈量:0.25~0.3kg/m^2(厚度 20um~28um)。

4.乾燥硬化時間 (25℃):表面硬化 1hr，完全硬化 8hr。

5.塗裝方式:滾塗、刷塗。

UiLi PU300

耐候彈性面漆

6. 塗裝間隔:6hr~8hr（25℃~30℃）。

7. 混合比:A /B = 1 / 1。

包裝:主劑 10kg（小口方形鐵桶)/硬化劑 10kg（小口方形鐵桶)。

安全儲存期:正常情況下 一年。

注意事項:1. 施工表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清乾淨。

2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，應避免施工。

3. 主劑及硬化劑必須按規定比例攪拌均勻後才可使用。

4. 水泥面含水率在 10% 以上時，需經特殊處理。

5. 塗裝器具用完，應立即洗淨。

6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7. 施工期間，應避免與皮膚接觸，必要時得穿上防護衣及戴上防護手套。