UiLi PU彈性塗料

110防熱霜

型別:110為一帶有羥基(OH)之熱硬化型Acrylic Polyol樹脂,它特別設計在常溫下與NCO架橋反應,能自然且快速的乾燥硬化,形成堅韌的塗膜披覆並保護被塗物的表面,低黏度高固形份的高厚膜塗裝顯現了亮麗的高光澤,同時提供了耐候性耐化學藥品的優越性能。

用途:1. 適作為鋼鐵構造物、橋樑及化學設備管道之保護塗料。
2. 廣泛用於木材、水泥石棉板及非鐵金屬的保護裝飾塗裝。
3. 凡是構造堅固,不鬆散的屋頂皆可用以保護,如鋪設瀝清的任何屋頂,發泡PU屋頂,彩色鋼板屋頂,混凝土,石棉瓦可獲至優異隔熱效果。

特性:1. 接著力強並且有優良之彈性及韌性。
2. 耐磨性、耐衝擊性優。
3. 耐水、耐酸鹼性佳。
4. 不容易老化變黃塗膜持久性優。

UiLi PU彈性塗料

110防熱霜

物性:1.顏色:白色。

2.光澤：有光。

3.黏度(25℃)3000~5000CPS。

4.固體分：65~70%。

5.標準塗佈量：0.3~0.4 KG/㎡。

6.乾燥時間(25℃)：指觸2小時,堅結4-6小時,完全硬化7天。

7.混合比例:主劑 / 硬化劑 = 2:1(重量比)。

8.塗裝方式:無氣噴塗、噴塗、刷塗。

9.調薄劑:PU-Thinner(PU稀釋劑)。

10.塗裝間隔(30℃):24小時以上。

11.包裝量:主劑10KG(10K方大口)裝,硬化劑5KG(1.8G小口)裝。

注意事項:1.實際塗佈量依施工方式環境條件及被塗物表面狀況而定。

2.調薄劑可做為稀釋及清潔工具用。

3.被塗物表面附著污物灰塵水份須清除乾淨方可施工。

4.主劑與硬化劑請依比例充分調勻。

5.硬化劑易和水氣反應而膠化變質故桶之蓋務必蓋緊。